

CEMENTO DE CONTACTO

Guía técnica de la línea completa: C81, C91, C101, Sin Tolueno y C51

Características

- Líquido viscoso de color ámbar.
- Base: caucho, resinas sintéticas y solventes.
- Almacenamiento: guardar en lugar fresco y seco.

Forma de aplicación

Las superficies a unir deben estar secas y limpias, libres de polvo, grasas y ceras desmoldantes. Se aplica en ambas caras con pincel o espátula dentada, dejando orear hasta que no queden rastros de solventes (según el tipo de cemento). Produce un pegado inicial perfecto y, con el tiempo, vulcaniza por envejecimiento, logrando una unión más fuerte que en los primeros días.

La cantidad necesaria dependerá de la absorción y las propiedades del material a pegar. Para diluir o llevar a la viscosidad deseada, usar el Asistente D10 (diluyente para cemento de contacto).

Rendimiento: aproximadamente 250 cc/m², según el tipo de superficie y el dentado de la espátula.

Seguridad, higiene y almacenamiento

Utilizar el adhesivo en ambientes ventilados. Sus vapores son tóxicos y su inhalación es peligrosa para la salud. Es inflamable de primera: mantener lejos del fuego y del calor, y no apagar con agua. Almacenar en recintos ventilados, frescos y secos, con el envase bien cerrado.

LÍNEA DE PRODUCTOS



C81

Adhesivo liviano de uso general, para pegados que no requieren altas exigencias de resistencia a la tracción ni soportar condiciones extremas de temperatura o humedad.

Envases disponibles: 50 cc, 1/4, 1/2, 1, 4, 18 y 200 litros.



C91

Adhesivo más liviano que el Cemento 101. Une satisfactoriamente laminados plásticos decorativos con madera aglomerada, especialmente donde no se requiere resistencia a altas temperaturas: gabinetes, muebles de oficina. También sirve para pegar cueros, gomas y alfombras.

Envases disponibles: 1, 4, 10, 18 y 200 litros.



C101

Adhesivo de gran fuerza de agarre. Une satisfactoriamente laminados plásticos decorativos con madera aglomerada donde se requiere resistencia a altas temperaturas: muebles para hornos y mesadas de cocina, laboratorio, gabinetes de cocina, muebles de oficina. También sirve para pegar cueros, gomas y chapas metálicas.

Envases disponibles: 50 cc, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 10, 18 y 200 litros.

SIN TOLUENO



Características similares al Cemento 101. El tiempo de oreo puede ser unos minutos menor (aprox. 4') que en el 101; a mayor temperatura ambiente, menor tiempo de abierto. No se recomienda usar con temperatura ambiente menor a 8 °C.

Envases disponibles: 50 cc, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 4, 10, 18 y 200 litros.

C51



Adhesivo liviano de uso general para aparado de calzado, marroquinería y tapicería. Une satisfactoriamente cueros, suela y gomas. De base solvente, formulado con cauchos naturales, resinas, reticulantes y estabilizantes.

Envases disponibles: 1, 4, 18 y 200 litros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CEMENTO	PESO ESP. (g/cm³) (1)	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDAD (2)	TIEMPO DE ABIERTO
101	0,86	22 - 24	5000 cps.	20 - 25 min.
SIN TOLUENO	0,79	22 - 24	5000 cps.	15 min.
91	0,83	19 - 21	4500 cps.	30 - 35 min.
81	0,82	17 - 19	4000 cps.	40 min.
51	0,70	7 - 9	14000 cps.	20 min.

(1) Determinado a 15 °C. (2) Medido con Brookfield RVT, spin 4, 20 rpm, a 20 °C.

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com