

SELLA GRIETAS Y FISURAS / ADHESIVO DE FIJACIÓN G-29

No inflamable — masilla elástica acrílica de base acuosa, pintable

PRESENTACIÓN



G-29

Sellador acrílico monocomponente / adhesivo de fijación, pintable, para sellado de grietas y fisuras y para montaje de piezas decorativas.

Envases disponibles: Cartuchos de 450 g y baldes de 1 kg.

¿Qué es?

Masilla elástica acrílica de base acuosa, apta para sellar e impermeabilizar grietas, fisuras y rajaduras en paredes, muros y mampostería en general. Adhiere, sella y rellena juntas interiores y exteriores en distintos materiales: madera, telgopor, policarbonato, ladrillo, yeso, fibrocemento, mármol, corcho, aglomerado, aluminio, hormigón, etc.

Pintable, de alta durabilidad y resistencia; no descuelga ni forma hongos, de bajo olor y sin solventes. Resiste radiación UV y condiciones de intemperismo; una vez curado, no adhiere el polvo atmosférico. Apto para sellar marcos de puertas y ventanas.

También puede utilizarse como adhesivo de fijación o montaje para pegar piezas de terminación o decorativas: zócalos, marcos de madera, perfiles y paneles de PVC/PRFV, telgopor, placas de goma espuma para aislamiento acústica, placas de yeso anti humedad, placas de poliuretano símil piedra, listones de madera, entre otros. Posee muy alto agarre sobre materiales porosos (hormigón, fibrocemento, madera) y superficies rugosas (cerámicas sin esmaltar, paredes con revoque o pintadas al látex).

Tiempo de curado total

Oscila entre 24 y 72 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente, y de las dimensiones de la junta a sellar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
pH	8,5 - 9
Peso específico	1,5 g/cm ³
Temperatura de servicio	-20 °C a 70 °C
Sólidos	80 - 82 %
Temperatura de aplicación	5 °C - 35 °C

Este producto no está recomendado para contacto permanente con el agua.

Rendimiento y aplicación

Rendimiento: para una junta de 5 mm de ancho y 5 mm de profundidad, un cartucho rinde 12 metros lineales.

Aplicación: de fácil aplicación; debe aplicarse sobre superficies limpias, secas o levemente húmedas, y desengrasadas.

Tratamiento de las superficies

Si la superficie se desgrana o está floja, usar el producto diluido: disolver 1 parte de sellador en 3 partes de agua y aplicar con pincel. Una vez seca esa superficie tratada, rellenar con el sellador tal cual se presenta en su envase.

Cuando la profundidad de la junta exceda los 5 mm, se aconseja colocar contra el fondo un respaldo o relleno elástico (telgopor o goma espuma), dejando 4-5 mm libres para aplicar el sellador. Una vez aplicado, puede darse terminación alisando con una espátula o un paño mojado.

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com