

PEGAFORTE-X ADHESIVO DE MONTAJE

No inflamable — adhesivo acrílico de montaje, de alto agarre inicial (tack instantáneo)

PRESENTACIÓN



PEGAFORTE-X

Adhesivo acrílico de montaje, de alto agarre inicial y tack instantáneo, para múltiples superficies interiores y exteriores.

Envases disponibles: 60 g, 125 g, 220 g, 320 g y 4 kg.

¿Qué es y para qué sirve?

Adhesivo acrílico de base acuosa, apto para pegar accesorios y apliques de madera, yeso y telgopor. Se usa para la colocación de cable canal, zócalos, vidrio y cerámicos decorativos (mosaiquismo), cartelería de plástico, paneles de goma espuma, machimbres, armado de paneles aislantes compuestos de placas cementicias y telgopor, pegado de paneles de PVC para recubrimiento de paredes, ménsulas para estanterías, tapetes de goma o plástico al piso, reemplazo de baldosas vinílicas y todo tipo de manualidades.

También es apto para pegar films de polietileno o placas de policarbonato a estructuras de madera, en la construcción de invernaderos o pérgolas.

Características generales

- Apto para interior y exterior. No contiene solventes.
- Elástico. Repele el agua (no apto para contacto permanente con agua).
- Resiste un rango de temperaturas entre -20 °C y 70 °C.
- Alto agarre inicial, TACK instantáneo.
- Pintable.

Modo de aplicación

Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa o aceites. Preferentemente, una de las superficies de los materiales a unir debe ser porosa o absorbente. Los restos de adhesivo sobrante pueden eliminarse con un trapo húmedo justo después de la colocación.

Cuando el objeto a pegar supere el kilo de peso, o la superficie a adhesivar sea pequeña (o ambas situaciones), sostener la pieza mecánicamente hasta que el adhesivo haya curado, es decir, luego de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Blanco
pH al 5 %	8 ± 0,5
Peso específico	1 g/cm ³
Temperatura de servicio	-20 °C a 70 °C
Sólidos	58 %
Temperatura de aplicación	10 °C - 35 °C

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com