

ADHESIVO VINÍLICO PARA PISOS DE MADERA — P-60 Y P-61

Sistema de pegado para pisos de madera: adhesivo P-60 e imprimación P-61

P-60 — ADHESIVO VINÍLICO PARA PISOS DE MADERA

Adhesivo de base acuosa de alta resistencia a la tracción para el pegado de todo tipo de pisos de madera. Apto para pegar sobre pisos de concreto, mármol, baldosas, losas radiantes, etc.

Viscosidad (1)	90.000 - 140.000 cps.
Sólidos	66 - 67 %
pH	5

(1) Viscosidad medida con Brookfield RV a 20 r.p.m.

PRESENTACIÓN



P-60

Adhesivo vinílico de alta resistencia para pisos de madera sobre concreto, mármol, baldosas y losas radiantes.

Envases disponibles: 1, 5 y 25 kg.

Pegado y aplicación

Sobre carpetas de concreto, verificar que estén limpias, secas y libres de polvo, grasitud o partes flojas. Para mejor adherencia, aplicar previamente la imprimación para pisos de madera Fortex P-61, que otorga mejor adherencia y protección contra la humedad.

De fácil aplicación, con espátula dentada. Aplicar en pequeñas superficies, colocando el parquet antes de que el adhesivo forme una capa superficial.

Rendimiento, vida útil y limpieza

Rendimiento: aproximadamente 650 g/m², según carpeta, tipo de madera y dentado de la espátula.

Vida útil: 18 meses.

Limpieza: los elementos usados son lavables con agua, al igual que los excedentes en la colocación.

Recomendaciones

- No colocar pisos a temperatura ambiente menor a 8-10 °C.
- Una vez colocado el parquet, en lo posible, dejar sin pisar por 6 días.
- No plastificar antes de los 75 a 90 días (según la humedad ambiente soportada).

- Humedad del parquet (madera): entre 10 y 12 %.
- Humedad de la carpeta: no más de 3 % (las más aconsejables son de arena y cemento, sin cal).
- Usar el producto antes de la fecha de vencimiento impresa en el envase.
- Mantener el envase bien cerrado.

P-61 — IMPRIMACIÓN PARA PISO DE MADERA

Dispersión acuosa sin plastificante, copolímera, a base de ésteres del ácido acrílico. Contiene un coalescente de alto punto de ebullición, lo que hace lenta su evaporación y requiere mayor tiempo para alcanzar dureza superficial.

Diseñado para brindar buena compatibilidad con el cemento; se recomienda su uso en mezclas cementicias, logrando mayor eficacia en el pegado del piso y evitando la posible afloración de humedad.

Viscosidad (1)	28 - 30 seg.
Sólidos	17 %
pH	7,5 - 8,5

(1) Copa Ford, boquilla N°2.

PRESENTACIÓN



P-61

Imprimación para pisos de madera que mejora la adherencia del adhesivo P-60 y protege contra la humedad.

Envases disponibles: 1 y 5 litros.

Aplicación, rendimiento y limpieza

Agitar el contenido del envase antes de usar. Se aplica a pincel; para grandes superficies puede usarse un secador para pisos de uso doméstico.

Rendimiento: 200 cm³/m².

Limpieza: limpiar los elementos usados en forma inmediata con abundante agua.

Vida útil

18 meses. Mantener en un lugar donde la temperatura no exceda los 24 °C.

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com