

COLA CALIENTE FR

Cola molida caliente tipo F.R. — No inflamable

Preparación de la mezcla

Agregar al agua fría igual cantidad de Cola Caliente Tipo FR. Dejar en remojo un par de minutos, luego poner a baño María y usar una vez obtenida la disolución total y la viscosidad deseada, la cual se ajustará con más o menos agua.

Forma de aplicación de la mezcla

A pincel o espátula dentada, colocar en ambas caras y ensamblar en forma rápida.

Aplicaciones

Carpintería en general, armado y restauración de muebles, enchapado y lutería.

PRESENTACIÓN



COLA CALIENTE FR

Cola molida caliente tipo F.R., no inflamable, para carpintería, armado y restauración de muebles, enchapado y lutería.

Envases disponibles: Bolsas de 1 kg y 20 kg.

Estas indicaciones se basan en experiencias realizadas en nuestro laboratorio. No garantizamos los resultados que se obtengan debido a la diversidad de materiales existentes y a las diferentes formas de aplicación que cada usuario puede darle a nuestros productos.

FORTEX SRL

Calle 29 (Ex Pastor Obligado) 2223, San Martín, Buenos Aires

Tel.: (+54) 11 4753 2612 / 2588

www.fortexadhesivos.com